

PRECO MINICOTE

SYNTEETTINEN LIUKUPINTA-
JA KAARRERASVA



TUOTEKUVAUS

Minicote on muottiin levitettävä liuotinhentainen pintahidastin. Minicotella pystytään valmistamaan pinnaltaan niin sanottua pesubetonia.

Tuote hidastaa sementin kovettumisreaktiota betonin pinnassa hyvin ohuessa, noin 1 mm syvyisessä kerroksessa. Hidastussyvyyteen vaikuttavat betonin koostumus, kovettumislämpötila ja kovettumisaika. Minicote on erinomainen pintahidastin, jonka kanssa on käytettävä QD-muotindirrotusainetta.

KÄYTTÖKOHTEET:

Minicote pintahidastinta käytetään, kun valmistetaan hienopestyjä betonielementtejä. Normaaliolosuhteissa hidastimella käsitelty kovettumaton betonipinta voidaan pestä seuraavana päivänä. Minicote soveltuu käytettäväksi lähes kaikilla muottipinnoilla.

KÄYTTÖOHJE

Minicote on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä, jotta mahdollisesti pohjalle laskeutunut

materiaali saadaan sekoitettua. Minicote levitetään kuivuneen QD-muotindirrotusainekerroksen päälle. Käsiteltävien muottien on oltava puhtaita ja kuivia ennen QD:n levittämistä. Minicote levitetään ruiskulla, telalla tai siveltimellä tasaiseksi ja ohueksi kerrokseksi. Työvälineet puhdistetaan liuottimella. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta.

PAKKAUSKOOT

20 l astia. Tuote on liuotinpohjainen. Tämä tulee ottaa huomioon varastoinnissa.

KULJETUS

UN 1866, ADR luokka 3

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Minicote on luokiteltu helposti syttyväksi. Se ärsyttää voimakkaasti silmiä ja saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jäykkä, harmaa neste
Tiheys	n. 1100 kg/m ³
Käyttölämpötila	yli 10 °C
Leimahduspiste	+7 °C
Säilyvyysaika	vähintään 1 vuosi
Ohennin	tolueeni
Käyttömäärä	5-8 m ² /litra

Muutokset mahdollisia. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteesta.